



REVOKRETE EXTERIOR MANUAL

REVOQUE MULTIFUNCIÓN
PARA EXTERIORES DE
APLICACIÓN MANUAL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Premezclado en polvo en base a cementos especiales, áridos clasificados y aditivos químicos. Se provee listo para usar, desarrollando altas resistencias mecánicas luego de su aplicación.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 30 Kg.

USOS

✓ Para todo tipo de terminación de revoque por aplicación manual, aún las más exigentes como por ejemplo paneles revestidos con mallas metálicas, metal desplegado, etc. donde sea necesaria la ejecución de micro-hormigón.

✓ Para cualquier uso no expresado en la ficha técnica, por favor ponerse en contacto con nuestro departamento técnico.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

- ✓ Presenta múltiples funciones como acabado fino, grueso e hidrófugo todo en un solo producto además de proveer una estructura compacta y resistente.
- ✓ Se pueden alcanzar espesores de revoque de hasta 20 mm en una sola capa.

- ✓ Excepcionales propiedades de adherencia y trabajabilidad lo hacen compatible con hormigón, mampostería y gran variedad de sustratos constructivos, se convierte en parte de la estructura.

APLICACIÓN Y CONSUMO

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficie ideal para aplicar el sistema:

Firme: quitar todos aquellos sectores flojos, descascarados y no resistentes.

Limpia: eliminar pinturas, aceites, desencofrantes o cualquier elemento extraño a la estructura.

Sana y plana: reparar previamente todas las fisuras, grietas, juntas, agujeros o roturas cuidando el no dejar relieves.

Si bien no es necesario el uso de imprimaciones o puentes de adherencia, en superficie muy absorbente se recomienda utilizar Protex Fix ó Protex Superligante como base antes de la aplicación del producto.

2. MEZCLADO

Mezclar Revokrete con la cantidad de agua necesaria para empastar el polvo, la que dependerá de las condiciones ambientales. (Aproximadamente entre un 15 % y un 25 %).

El tiempo abierto para el uso del material una vez mezclado es aproximadamente de 1,5 a 2 horas a una temperatura ambiente de 20 grados. El tiempo abierto dependerá también de la cantidad de agua en el empaste, humedad relativa ambiente, etc.

3. COLOCACIÓN

Se recomienda ejecutar por aplicación desde la parte superior hacia la inferior, cuidando no dejar huecos o espacios sin rellenar. Seguidamente pasar regla de manera manual cuidando de corregir defectos considerables rellenando con más material. Finalmente, y a medida que va fraguando, fratar para dar terminación.

En el caso de presencia de mallas, metal desplegado o refuerzos internos, colocar el material en etapas, de manera tal que los refuerzos queden bien adheridos en el interior.

4. CONSUMO

1,5 a 1,8 kg / m² por cada mm de espesor dependiendo del estado de absorción y rugosidad del sustrato.

ALMACENAR

Vida útil: 6 meses en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco protegidos de la humedad. Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. No permita que el material se exponga a temperaturas extremas ya que el mismo puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación. Están basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con nuestras investigaciones, experiencias y prácticas en obra, cuando estos productos sean manipulados y almacenados de acuerdo a lo que indica nuestra empresa, dentro de las fechas de vencimiento correspondientes, se apliquen convenientemente y se utilicen para lo que fueron diseñados. Cada uso del producto se verá influenciado por las características propias de la obra como son los materiales y el medioambiente y por consiguiente no se podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idoneidad para temas particulares. Tampoco genera ningun-

ADVERTENCIAS

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro Departamento Técnico. Para información detallada acerca de las precauciones y manejo del producto, refiérase a la hoja de manejo seguro.

na obligación más allá de las legales que pudieran existir.

El usuario deberá determinar si es conveniente utilizar el producto para el uso que desea darle.

La firma se reserva el derecho de cambiar las características del producto cuando sea necesario y sin obligación de notificar a terceros. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes.

El pedido de estos productos se acepta con estas condiciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de Venta y Suministro en el momento de efectivizarse. El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en su última actualización. Quien lo solicite recibirá este documento.